

FICHA TÉCNICA

Tipo de Calzado (INDUSTRIAL)

Calzado de protección con puntera

MARCA



PBO-690 P/F.E. BLANCA, C/POLIAMIDA, S/PANAL (ELASTOMERO)

Modelo: 690

Tallas: 22 al 32

Horma: 3200

Recio: EEE

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

- | | |
|---|--|
| * PIEL: Flor entera de res | * FORRO: Tela tejida sintética (poliester) bondeada con espuma de pu |
| * SUELA: Barret (elastomero) | * HILO: Poliéster y Nylon |
| * PLANTA: Celtec 4mm espesor | * PLANTILLA: Antimicótica y antifatiga |
| * CASCO: Poliamida | * AGUJETA: Poliéster 120 cm |
| * CONTRAFUERTE: Textil con resina (neocel no.4) | * BULLON: Sintetico (pu coagulado) |
| * GUARDAX: No aplica | * LENGUA: Sintetico (pu coagulado) |
| * METATARSAL: No aplica | |

ESPECIFICACIONES PIEL

PRUEBA	UNIDADES	RESULTADOS	ESTANDAR
* % ABSORCIÓN DE AGUA:	%	105.2	35 mínimo
* % DESABSORCIÓN DE AGUA:	%	90.2	65 mínimo
* % OXIDO DE CROMO:	-	114	35.0 mínimo
* PH:	-	111	60.0 mínimo
* ESPESOR:	mm	2.1	-
* RESISTENCIA AL DESGARRE:	N (KGF)	324,6 (33,1)	-

ESPECIFICACIONES CASCO POLIAMIDA (POLICARBONATO)

PRUEBA	RESULTADO	ESTANDAR
* RESISTENCIA AL IMPACTO	18.8 mm	13.3 mm altura mínima
* RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	18.0 mm	13.3 mm altura mínima

EL RESULTADO FUE SATISFACTORIO YA QUE LA ALTURA MINIMA PERMISIBLE ENTRE EL ARCO INFERIOR DEL CASCO Y LA BASE DEL MISMO NO DEBE SER MENOS DE 13.3 MM.

LA PRUEBA SE REALIZO A UNA ALTURA DE 1 METRO DEJANDO CAER UNA MASA METALICA DE 10 KG, LO QUE EQUIVALE HACER LA PRUEBA A 10 METROS DEJANDO CAER UNA MASA METALICA DE 1 KG.

ESPECIFICACIONES SUELA PANAL (ELASTOMERO)

* TIPO DE MATERIAL:	Elastomero	
* PROPIEDAD ANTIDERRAPANTE:	Regular.- Agua Y aceite	
* DUREZA:	Rangos de 50 a 60 shore A	ESATÁNDAR
* RESISTENCIA AL DESGARRE:	60 N/cm (6kgf/cm)	8.0 mínimo
* RESISTENCIA AL DESPEGADO DE SUELA AL CORTE:	80.0 kg	55.0 kg mínimo
* RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (DESGASTE) :	89.20 mm ³ de desgaste	250 mm ³ maximo
* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 35,000 FLEXIONES:	2.50%	200 % máximo
* RESISTENCIA AL ACEITE VOLUMEN MÁXIMO:	5.00%	100% máximo
* RESISTENCIA AL GASOLINA VOLUMEN MÁXIMO:	15.10%	23% máximo

RECOMENDACIONES DE USO (SUELA): CONDICIONES RUDAS Y DE TRABAJO, BAJAS TEMPERATURAS, RIESGO ELECTRICO, TODO TIPO DE PISO (AGUA, ACEITE, GASOLINA) EXCEPTO ACIDO
NO RECOMENDADO EN: AREAS CON ALTA TEMPERATURA.

EL CALZADO CUENTA CON 3 MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION